

# PROTOCOLO DE ANALISIS

## Óxido de Zinc

**ZnO**

**PM: 81,37**

**CAS 1314-13-2**

**CLIENTE: LEVY JOSE**

**LOTE:23 OXZ 003506T**

**ELAB.: 09-2024**

**PARTIDA:6589**

**VENC.:09-2026**

**Apariencia:** Polvo amorfo blanco o ligeramente amarillento, libre de partículas arenosas.  
Prácticamente insoluble en agua y etanol, soluble en ácidos diluidos.

<b>Ensayos</b>	<b>Límite</b>	<b>Resultados</b>
% como ZnO	92.0 – 96.0	95.3 %
% como Zn	74.19 – 77.12	74.5 %
% Pb	máx. 0.0050	0.0025 %
% Cd	máx. 0.0010	0.0004 %
% Fe	máx. 0.020	0.012 %
% As	máx. 0.0005	0.0001 %
Pérdida por ignición	máx. 1.0	0.65 %