

amtex

NIT 890.904.138-7
www.amtex-corp.com

Planta Eteres Celulósicos
Carrera 51 No. 13-66
Medellín (Ant.), Colombia
t + 57(4)444-9991

Planta Polímeros Funcionales
Calle 46 No. 41-69
Itagüí (Ant.), Colombia
t + 57(4)444-9991

Oficina Bogotá Av. Las Américas No.39-86
t + 57(1) 269-7804

Pedidos
Medellín y Área Metropolitana 350 5115
A nivel nacional 01 8000 051 6911

CERTIFICADO DE ANALISIS

No. 373702

Fecha 2023/07/21
Señores
AMTEX CORP. S.A.
CONTROL CALIDAD
FACTURA NUMERO - E1E - 1424

Producto
610741 TIXOTROL DB 100 M/6 SACO X 25 KG
Numero Lote 28223
Cantidad 2200,00
Importación Unidades KG
Especificación 10741
Fecha Elaboración 2023/04/23
Pedido 2129940
Fecha Vencimiento 2025/04/12


Parámetros	Valor	Rango		Metodo
		Minimo	Maximo	
DS	0,70	0,50	0,70	ASTM1439
HUMEDAD (AL EMPACAR), %	7,11		8,00	ASTM1439
PH 25°C	7,95	6,50	8,50	MÉTODO AMTEX / AMTEX METHOD
PUREZA BS(W/W)	98,86	96,00		ASTM1439
VISCOSIDAD LVF AL 2% (CPS), AG 4, 6 RPM, 25°C	100000,00	90000,00	100000,00	ASTM1439

(*) Información al descargar

Descripción **CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS**

Recomendaciones

ALMACÉNESE EN SITIO FRESCO Y SECO. EL PRODUCTO ES HIGROSCÓPICO Y PUEDE ABSORBER HUMEDAD DEL AMBIENTE, POR LO TANTO, MANTENER EL SACO CERRADO.
CIERO NATURAL. LA VISCOSIDAD PUEDE DECRECER EN EL TIEMPO, AÚN POR FUERA DE SU RANGO DE ESPECIFICACIÓN, PERO EL PRODUCTO SIGUE SIENDO SEGURO PARA SU USO, POR LO QUE NOSOTROS


DEYSY YOHANA MAYA CORREA
CONTROL CALIDAD