



NIT 890.904.138-7  
www.amtex-corp.com

Planta Éteres Celulósicos  
Carrera 51 No. 13-66  
Medellín (Ant.), Colombia  
t + 57(4)444-9991

Planta Polímeros Funcionales  
Calle 46 No. 41-69  
Itagüí (Ant.), Colombia  
t + 57(4)444-9991

Oficina Bogotá Av. Las Américas No.39-86  
t + 57(1) 269-7804

**Pedidos**  
Medellín y Área Metropolitana 350 5115  
A nivel nacional 01 8000 051 6911

## CERTIFICADO DE ANALISIS

No. 381995

Fecha 2023/12/07

Señores

AMTEX CORP. S.A.

CONTROL CALIDAD

FACTURA NUMERO - E1E - 1552

Producto

610741 TIXOTROL DB 100 M/6 SACO X 25 KG

Numero Lote Importación Especificación Pedido

40023 10741 2197823

Cantidad Unidades Fecha Elaboración Fecha Vencimiento

1425,00 KG 2023/05/30 2025/05/19

Parámetros	Valor	Rango		Metodo
		Minimo	Maximo	
DS	0,70	0,50	0,70	ASTM1439
HUMEDAD (AL EMPACAR), %	6,89		8,00	ASTM1439
PH, 25°C	7,40	6,50	8,50	MÉTODO AMTEX / AMTEX METHOD
PUREZA BS(W/W)	99,13	96,00		ASTM1439
VISCOSIDAD LVF AL 2% (CPS), AG 4, 6 RPM, 25°C	100000,00	90000,00	100000,00	ASTM1439

(\*) información al descargar

Descripción

CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS

Recomendaciones

ALMACÉNESE EN SITIO FRESCO Y SECO, EL PRODUCTO ES HIGROSCÓPICO Y PUEDE ABSORBER HUMEDAD DEL AMBIENTE, POR LO TANTO, MANTENER EL SACO CERRADO.

DESO NATURAL. LA VISCOSIDAD PUEDE DECRECER EN EL TIEMPO, AÚN POR FUERA DE SU RANGO DE ESPECIFICACIÓN, PERO EL PRODUCTO SIGUE SIENDO SEGURO PARA SU USO, POR LO QUE NOSOTROS

DEYSY YOHANA MAYA CORREA  
CONTROL CALIDAD