

**amtex**

Tel: +57 (0) 890.904.138-7

www.amtex-corp.com

Planta Éteres Celulósicos  
Carrera 51 No. 13-66  
Medellín (Ant.), Colombia  
t + 57(4)444-9991

Planta Polímeros Funcionales  
Calle 46 No. 41-69  
Itagüí (Ant.), Colombia  
t + 57(4)444-9991

Oficina Bogotá Av. Las Américas No.39-86  
t + 57(1) 269-7804

**Pedidos**  
Medellín y Área Metropolitana 350 5115  
A nivel nacional 01 8000 051 6911

**CERTIFICADO DE ANALISIS**

**No. 385937**

Fecha: 2024/02/29

Señores  
AMTEX CORP. S.A.  
CONTROL CALIDAD  
FACTURA NUMERO - E1E - 1623

Producto			
610741 TXOTROL DB 100 M/6 SACO X 25 KG			
Numero Lote	Importación	Especificación	Pedido
90323		10741	2259667
Cantidad	Unidades	Fecha Elaboración	Fecha Vencimiento
2400,00	KG	2023/11/24	2025/11/13

Parámetros	Valor	Rango		Metodo
		Minimo	Maximo	
PH	0,70	0,50	0,70	ASTM1439
PHMEDAD (AL EMPACAR), %	6,39		8,00	ASTM1439
PH, 25°C	7,94	6,50	8,50	MÉTODO AMTEX / AMTEX METHOD
PUREZA BS(WW)	99,58	96,00		ASTM1439
MOJECOSIDAD LVF AL 2% (CPS), AG 4, 6 RPM, 25°C	100000,00	90000,00	100000,00	ASTM1439

(\*) Información al descargar.

Descripción: CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS

Recomendaciones:  
ALMACÉNESE EN SITIO FRESCO Y SECO, EL PRODUCTO ES HIGROSCÓPICO Y PUEDE ABSORBER HUMEDAD DEL AMBIENTE, POR LO TANTO, MANTENER EL SACO CERRADO.  
DE ESPECIFICACIÓN, PERO EL PRODUCTO SIGUE SIENDO SEGURO PARA SU USO, POR LO QUE NOSOTROS RECOMENDAMOS QUE EL MATERIAL SEA REEVALUADO DESPUÉS DE UN PERÍODO LARGO DE ALMACENAMIENTO Y DE SER NECESARIO, REALIZAR UNA PEQUEÑA CORRECCIÓN EN LOS NIVELES DE DOSIFICACIÓN PARA MANTENER UN ÓPTIMO COMPORTAMIENTO EN LA APLICACIÓN.

  
MAJAZA  
ORIZADA  
DEYSY YOHANA MAYA CORREA  
CONTROL CALIDAD

  
MAJAZA  
ORIZADA  
AMTEX S.A.