

|  |                       |         |
|--|-----------------------|---------|
|  | PROTOCOLO DE ANÁLISIS | FORM:16 |
|  |                       | Rev.:07 |

PRODUCTO: **KALFLEX -17**

LOTE o N°PARTIDA: **P - 27375**

FACT. N°: -----

CONT / ITK N ° : -----

FLEXI N° : -----

FECHA DE ELBAORACION: .11./..05./..26

FECHA DE ANÁLISIS: .12./..05./..26

| PROPIEDADES<br>EVALUADAS      | UNIDADES | VALORES<br>OBTENIDOS | VALOR<br>ESPECIFICADO | MET. DE<br>ANÁLISIS | NORMA<br>REFERENCIA |
|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Acidez                        | mgKOH/gm | <b>0,03</b>          | 0,08 (max)            | T-G-27              | ASTM D-1045         |
| Punto de Inflamación          | C°       | <b>174</b>           | 160° (min)            | T-P-03              | ASTM D-92           |
| Color APHA                    | -----    | <b>10</b>            | 50 (max)              | T-G-30              | ISO-6271            |
| Aspecto                       | -----    | <b>Límpido</b>       | Límpido               | Visual              | -----               |
| Densidad relativa (25°C/25°C) | -----    | <b>1,045</b>         | 1,047±0,005           | T-G-19              | ASTM D-4052         |
| Ind. Refracción (25°C)        | -----    | <b>1,489</b>         | 1,490±0,005           | T-G-03              | ASTM D-1045         |
|                               |          |                      |                       |                     |                     |

**Validez : 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente.**

LABORATORIO

PURA QUIMICA